

FINITION GA 208

VITACOLOR

Finition Glycéro synthétique séchage très rapide



Définition : Laque glycérophthalique contenant des Hydrocarbures aromatiques à séchage rapide.
AFNOR T 30 003 - Famille 1 - Classe 4a.
Bonne stabilité du brillant à l'extérieur et résistance aux intempéries.





Destination :

- Pour intérieur et extérieur
- Métaux ferreux : après décalaminage, dérouillage, dégraissage.
- Métaux non ferreux : après dégraissage suivi d'une couche de wash primer série 600 Sur système avec primaire GA 231.

Caractéristiques d'identification :

Présentation	Peinture liquide monocomposante
Nature	Résine alkyde courte en huile
Aspect	Brillant
Teinte	Toutes teintes
Extrait sec en poids	(66+/-3) %
Extrait sec en volume	(47+/-3) %
Teneur en COV	Maximum 540 g/L avec une dilution de 5% de diluant ref: T.19 consulter notre service technique pour la valeur exact selon la teinte.
Densité	1 à 1.20 +/-0,05 variable selon les teintes
Point éclair	+ 21°C NFT 30.050
Séchage à 20°C, HR 60% et 30 um sec	Hors poussière: 15 min
	Manipulable: 40 min
	Durcissement complet: 24H
La peinture atteint sa dureté max après 10 à 15 jours. Peut être accéléré au four à 80°C pendant 30 min.	
Epaisseur recommandée	30 à 50 microns
Délai de recouvrement	48 heures
Rendement	Pratique 6 à 10 m ² par KG de peinture diluée suivant Teinte et mode d'application.
Viscosité livraison	120 s CF4 à 20 °C NFT 30.014

Application :

	Pistolet pneumatique :	15 à 20 % suivant la température ambiante pour 30s CF4 à 20°C T17 : séchage rapide T19 : séchage moyen
	Pistolet électrostatique :	15 à 20 % suivant la température pour une viscosité de 30s/35s DILUANT : T.195
	Pistolet airless :	10 à 15 % suivant la température pour une viscosité de 30s DILUANT : idem ci-dessus
	Trempe	Nous consulter
	Brosse, rouleau	PAE,

Conditionnement : 5 Kg, 25 Kg et 200 Kg

Conservation : 12 mois en bidons d'origine fermés et non entamés
Stocker dans un local ventilé à une température entre +5°C et 35°C

Hygiène et sécurité : Consulter : L'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
La fiche de données de sécurité correspondante

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ces renseignements obtenus dans des conditions expérimentales sont donnés à titre indicatif et n'impliquent aucune garantie de notre part.

Date : 21 décembre 2009