

FICHE TECHNIQUE



Article :	B163 COLOSSEUM
Norme:	EN ISO 20345:2011
Catégorie de Sécurité :	S1 P SRC
Hauteur chaussure entière :	Mod. A, H 85 mm (< 113 Réf. EN 20345 5.2.2)
Chaussée :	11
Construction :	STROBEL; Semelle PU
Nettoyage et maintenance :	Utiliser des brosses souples et de l'eau. Ne pas utiliser d'alcool, d'huiles, d'essences et d'autres agents chimiques. Garder les chaussures dans un endroit sec et propre à température ambiante.
Secteurs conseillés :	Finitions dans le bâtiment, industrie légère, logistique, mécanique.

Chaussure entière				
	Description	Valeur	Requis minimum	EN 20345
Embout EN acier	Résistance au coup (200 J)			
	<ul style="list-style-type: none"> Hauteur libre après le coup 	14,5 mm	≥ 14 mm	5.3.2.3
Semelle (SRC)	Résistance à la compression (15 kN)			
	<ul style="list-style-type: none"> Hauteur libre après la compression 	15 mm	≥ 14 mm	5.3.2.4
Semelle (SRC)	Résistance au glissement			
	<ul style="list-style-type: none"> SRA – semelle (semelle entière) 	0,44	≥ 0,32	5.3.5.4
	<ul style="list-style-type: none"> SRA – talon (angle de 7°) 	0,42	≥ 0,28	5.3.5.4
	<ul style="list-style-type: none"> SRB – semelle (semelle entière) 	0,20	≥ 0,18	5.3.5.4
Fresh'n Flex (P)	Résistance au glissement			
	<ul style="list-style-type: none"> SRB – talon (angle de 7°) 	0,18	≥ 0,13	5.3.5.4
Fond (A)	Résistance à la perforation	Aucune perforation	≥ 1100 N	6.2.1.1.2
Semelle/tige	Propriété antistatique			
	<ul style="list-style-type: none"> Résistance électrique 	À sec 10.0 x 10 ⁸ Ω Humide 9.80 x 10 ⁸ Ω	≥ 10 ⁵ Ω , ≤ 10 ⁹ Ω ≥ 10 ⁵ Ω , ≤ 10 ⁹ Ω	6.2.2.2 6.2.2.2
Chaleur(HI)	Isolation thermique			
	<ul style="list-style-type: none"> Hausse temp- Temp première de montage 	Non applicable	≤ 22°C	6.2.3.1
Froid (CI)	<ul style="list-style-type: none"> Diminution temp. Première de montage 	Non applicable	≤ 10°C	6.2.3.2
	Talon(E)	Absorption d'énergie au talon	26 J	≥ 20 J
(WR)	Résistance à l'eau (pénétration d'eau)	Non applicable	≤ 3 cm ²	6.2.5
(M)	Protection métatarsienne	Non applicable	≥ 40 mm	6.2.6

Tige				
Matériaux	Description	Valeur	Requis minimum	EN 20345
Cuir velours	Résistance à la déchirure	198 N	≥120 N	5.4.3
	Résistance à la traction	21 N/mm ²	≥15 N/mm ²	5.4.4
	Perméabilité à la vapeur d'eau	3,5 mg/cm ² h	≥ 0.8 mg/cm ² h	5.4.6
	Pénétration d'eau	Non applicable	≤ 0.2 g	6.3.1
	Absorption d'eau	Non applicable	≤ 30%	6.3.1
	Valeur de Ph	4,05	≥ 3,2	5.4.7
	Contenu de chrome VI	Non détecté	Non détectable	5.4.9

Doublure				
Matériaux	Description	Valeur	Requis minimum	EN 20345
Tissu 3D hi-tech	Résistance à la déchirure	30 N	≥ 15 N	5.5.1
	Résistance à l'abrasion	<ul style="list-style-type: none"> à sec la surface ne présente aucune perforation humide, la surface ne présente aucune perforation 	Aucune perforation avant 51.200 cycles	5.5.2
	Perméabilité à la vapeur d'eau	7,2 mg/cm ² h	Aucune perforation avant 25.600 cycles	5.5.2
	Valeur de Ph	Non applicable	≥ 2,0 mg/cm ²	5.5.3
	Contenu de chrome VI	Non applicable	Non détectable	5.5.4
			Non détectable	5.5.5

Semelle amovible				
Matériaux	Description	Valeur	Requis minimum	EN 20345
Anatomique, respirante, en tissu et matériau polymérique expansé	Épaisseur	3,5 ± 0,5 mm	Non applicable	5.7.1
	Valeur de PH	Non applicable	Non détectable	
	Absorption d'eau	Perméable	Perméable ou ≥ 70mg/cm ²	5.7.3
	Dé-absorption d'eau	Perméable	Perméable ou ≥ 80%	5.7.3
	Résistance à l'abrasion	Aucun dommage	endommagement ≤ de la référence des normes	5.7.4.2
	Contenu de chrome VI	Non applicable	Non détectable	5.7.5

Première de montage				
Matériaux	Description	Valeur	Requis minimum	EN 20345
Fresh'n Flex	Épaisseur	3,5 mm	≥ 2,0 mm	5.7.1
	Valeur de PH	Non applicable	Non détectable	5.7.2
	Absorption d'eau	109 mg/cm ²	≥ 70 mg/cm ²	5.7.3
	Dé-absorption d'eau	100 %	≥ 80 %	5.7.3
	Résistance à l'abrasion (après 400 cycles)	Aucun dommage	endommagement ≤ de la référence des normes	5.7.4.1
	Contenu de chrome VI	Non applicable	Non détectable	5.7.5

Semelle				
Matériaux	Description	Valeur	Requis minimum	EN 20345
Semelle mono densité en PU	Épaisseur semelle sans crampons	9 mm	≥ 4 mm	5.8.1.1
	Hauteur crampons	4 mm	≥ 2,5mm	5.8.1.3
	Résistance à la déchirure	5,7 kN/m	≥ 5 kN/m	5.8.2
	Résistance à l'abrasion			
	<ul style="list-style-type: none"> Perte de volume relative 	164 mm ³	≤ 250 mm ³	5.8.3
	Résistance aux flexions			
	<ul style="list-style-type: none"> Hausse des coupes après 30.00 cycles 	1,5 mm	≤ 4 mm	5.8.4
	Hydrolyse			
	<ul style="list-style-type: none"> Hausse des coupes après 150.000 cycles 	2 mm	≤ 6 mm	5.8.5
	détachement couche d'usure – semelle intercalaire	Non applicable	≥ 4 N/mm (*) ≥ 3N/mm avec une déchirure de la semelle	5.8.6
(HRO) Résistance à la chaleur par contact (300°C)	Non applicable	Aucun dommage (fusion, rupture)	6.4.1	
(FO) Résistance aux hydrocarbures (variation de volume)	0.1 %	≤ 12%	6.4.2	

Date: 02/04/2013

Emise par le: Technicien responsable Ing. A.
DITERLIZZI

Signature:

