

SINTOPEINTURE Vernis bois

Aérosol 400mL

SINTO®

Produit	Référence
Vernis bois brillant	925505
Vernis bois satiné	925510
Vernis bois mat	925515



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Vernis de protection à forte imprégnation pour toutes les essences de bois.
- Prévient le développement des moisissures, champignons et l'attaque des insectes.
- Utilisable comme couche de fond, bouche pore et vernis de finition.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Brillant-Satiné-Mat
Teinte	Transparente
Viscosité	12 '' à la coupe N° 4 à 20 °C
Type de liant	Alkyde modifiée
Pression interne	4.2 à 4.8 Bar à 20 °C 7.6 à 8.4 Bar à 50°C
Temps de séchage à l'air à 20 °C	Au toucher : 30 à 60 minutes A cœur : 36 à 46 heures
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C
Niveau de brillance	25/80 Gloss (brillant)
Rendement moyen	1 à 1.2 m ² pour 1 aérosol de 400 ml
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement propre, sec, poncé et dépolié.

APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes
- Pulvériser en couches croisées en maintenant l'aérosol verticalement, diffuseur vers le haut et en maintenant une distance entre 20 et 30 cm du support à traiter.
- Répéter l'opération après 15 minutes.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.