

	<b>Fiche Technique</b>	<b>Supertape France</b> Zone Industrielle Rue de Boisricheux CS 9002 28132 PIERRES Cedex, Téléphone : 02 37 23 14 13 Télécopie : 02 37 23 14 11 E.mail : contact@supertapefrance.com
	<b>SUPERDUCT ST 421</b>	

## 1. DESCRIPTION : Adhésif toilé médium destiné aux professionnels

Complexe toilé composé d'un film PE et d'une grille polyester très résistants combinés à une masse caoutchouc synthétique, le ST 421 dispose d'un **pouvoir adhésif unique**. Ce ruban possède une très forte adhésion instantanée qui lui permet d'adhérer sur des surfaces variées. Déchirable à la main, imperméable, le ST 421 présente **une excellente résistance au cisaillement**

## 2. UTILISATION :

Le ST 421 possède d'excellentes propriétés d'adhésion qui lui permettent d'être utilisé dans diverses applications: conditionnement imperméable, fermeture, maintien, raccords et jointoiement, protection, bottelage. Destiné aux professionnels du bâtiment, il peut être utilisé sur des surfaces irrégulières, telles que la pierre, le béton, le bois, les plastiques, le maintien de film sur murs.

## 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Nature du support	:	Grille polyester laminée avec film PE
Nature de l'adhésif	:	Caoutchouc synthétique
Épaisseur totale [µm]	:	220
Densité de fibre (maille)	:	26
Adhésion sur acier [N/ 25mm]	:	28
Tack [cm]	:	<3
Résistance à la rupture [N/25mm]	:	105
Température d'utilisation [°C]	:	-10 à + 75

## 4. PRÉSENTATION STANDARD :

Largeur [mm]	:	48, 50, 72 - autres dimensions, nous consulter
Longueur [m]	:	10, 25, 50 - autres dimensions, nous consulter
Mandrin [mm]	:	76
Coloris disponibles	:	blanc, noir, jaune, rouge, vert, bleu

## 5. CONDITIONS:

A stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur. Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 6 mois.

## 6. NOTE :

Toutes déclarations, informations techniques et recommandations produits sont fondées sur des tests réalisés au sein de nos laboratoires que nous considérons fiables. Cependant, dans tous les cas, l'utilisateur devra déterminer si le produit convient à son utilisation et l'utilisateur assumera tous les risques et la responsabilité qui peuvent en résulter. En aucun cas, le vendeur ou le producteur ne peuvent être tenus responsables ni d'un emploi inapproprié de ses produits, ni des conséquences qui peuvent en résulter. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.